

# 产品技术说明书

## RS-9900A

### 应用于内外墙弹性乳胶漆的纯丙烯酸酯乳液

#### 产品简介:

BATF 的高性能纯丙弹性乳液 RS-9900A 是一款采用亲水交联技术研制而成的纯丙烯酸酯乳液, 由于其特殊的交联结构, 使得 RS-9900A 配置成的弹性涂料具有优异的耐沾污性能和优异的力学平衡性能, 同时具备良好的展色性和耐雨痕性能, 且由于是纯丙乳液, 在兼具环保性的同时具有耐候性优异的特点, 非常适用于高性能的内外墙弹性涂料。

BATF 的高性能纯丙弹性乳液 RS-9900A 不含 APEO, 适应于环境发展要求, 符合绿色建筑涂料标准。

#### 典型特性:

聚合物类型	纯丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 2 号转子, 60 转/分)	50-450
固含量 (%)	52±1
最低成膜温度 (°C)	<0
粒子直径 (μm)	0.15-0.25
离子性	阴离子型

#### 贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

#### 重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0  
修订日期: 2018/06/08



#### 主要特性与优点:

- 优异的耐沾污性能、耐候性能、力学平衡性能;
- 良好的展色性和耐雨痕性能;
- 不含 APEO

佛山市顺德区巴德富实业有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
http://www.batf.cn  
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司  
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号  
Tel: 021-57238311 57233322  
Fax: 021-57233311  
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司  
地址: 四川省成都市大邑县大安路  
Tel: 028-88202208  
Fax: 028-88311828  
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司  
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号  
Tel: 0512-82363737 82363736  
Fax: 0512-52093998  
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司  
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
http://www.batf.cn  
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司  
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路  
Tel: 0317-5485113  
Fax: 0317-5485113